

Рукав для штукатурки OPT-PLASTER 40



Рукав для штукатурки – 40 бар W.P.

Применение: Распыление под высоким давлением штукатурки, затирки, гипса и смешанного бетона в строительстве и судостроительных верфях.

Внутренний слой: Черная, гладкая трубка, рассеивающая статическое электричество резиновая смесь NR/SBR;

Усиление: Высокопрочные синтетические слои, антистатическая медная проволока;

Наружный слой: Текстильный оттиск с перфорацией, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям, резиновая смесь NR/SBR;

Рабочая температура: -40°С +85°С.

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (гр/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	31	40	120	120	612	61
25,4	1	37	40	120	148	738	61
25,4	1	38	40	120	150	795	61
30	1 3/16	44	40	120	176	1057	61
32	1 1/4	46	40	120	184	1114	61

35	1 3/8	49	40	120	196	1200	61
35	1 3/8	51	40	120	202	1398	61
38	1 1/2	54	40	120	210	1502	61
40	1 9/16	56	40	120	224	1567	61
44,5	1 3/4	61	40	120	244	1776	61
50,8	2	68	40	120	290	2064	61
60	2 3/8	80	40	120	350	2857	61
63,5	2 1/2	83,5	40	120	375	3000	61
65	2 5/8	85	40	120	390	3061	61
70	2 3/4	90	40	120	405	3265	61
76,2	3	96,2	40	120	432	3518	61
101,6	4	127	40	120	572	5842	61

Значение потерь на истирание трубы $\leq 50 \text{ мм}^3$ (в соответствии с DIN ISO 4649:2006)

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28